

PALINAL

High Technology Paint

923YMT00


YACHTING MATT CLEAR COAT

DESCRIZIONE

Description | Description | Descripción | Beschreibung

NATURA DEL PRODOTTO Nature of product Naturaleza del producto Nature du Produit Mischverhältnis	Acrilica Acrylic Acrilique Acrílico Acryl
ASPETTO Appearance Aspecto Aspect Aussehen	Opaco Matt Mat Mate Matt 2 - 4 Gloss
COLORE Colour Color Couleur Farbe	Opalescente Opalescent Opalescent Opalescente Opaleszierend
VISCOSITA' VENDITA Selling viscosity Viscosidad venta Viscosité de vente Verkaufviskosität	24" ± 3" DIN 8
PESO SPECIFICO g / l Specific gravity Peso específico Poids spécifique Spezifisches gewicht	1,030 ± 0,030

PREPARAZIONEPreparation | Préparation |
Preparación | Vorbereitung

 RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Relación de Mezcla Proportion de melange Mischverhältnis	5 : 1 : 50% VOL	
PRODOTTO Product Producto Produit Produkt	923YMT00	100 Peso Weight Poids Peso Gewicht
CATALIZZATORE Hardener Catalizador Catalyseur Katalysator	993YMS--	20 Peso Weight Poids Peso Gewicht
DILUENTE Thinner Diluyente Diluant Verdunner	075.0020	50 Peso Weight Poids Peso Gewicht

TDS D09Y ED. 09/2023

PRODOTTO Product Produit Producto Produkt 923YMT00		CATALIZZATORE Hardener Catalizador Catalyseur Harter 993YMS--		DILUENTE Thinner Diluyente Diluant Verdunner 075.0020	
100 g	0,22 lb	20 g	0,04 lb	50 g	0,11 lb
200 g	0,44 lb	40 g	0,08 lb	100 g	0,22 lb
300 g	0,66 lb	60 g	0,13 lb	150 g	0,33 lb
400 g	0,88 lb	80 g	0,18 lb	200 g	0,44 lb
500 g	1,10 lb	100 g	0,22 lb	250 g	0,55 lb
1000 g	2,20 lb	200 g	0,44 lb	500 g	1,10 lb

TRASPARENTE SEMILUCIDI YACHTING

GRADO DI OPACITA'INDICATIVO

INDICATIVE DEGREE OF OPACITY | DEGRÉ INDICATIF D'OPACITÉ | GRADO INDICATIVO DE OPACIDAD | INDIKATIVER GRAD DER OPAZITÄT

923YMT00 + 923YM090



MISCELA * Mixture Mélange Mezcla Mischung		GLOSS 60° 24 h 20°C 68°F	CATALISI % * Catalysis Catalyse Catálisis Katalyse 993YMS--	DILUIZIONE % * Dilution Diluition Dilución Verdünnung 075.0030
923YMT00	100	(2-3)	20	50
923YMT00 / 923YM090	90/10	(4-6)	25	50
923YMT00 / 923YM090	85/15	(7-9)	30	50
923YMT00 / 923YM090	80/20	(9-11)	30	45
923YMT00 / 923YM090	75/25	(13-18)	35	40
923YMT00 / 923YM090	70/30	(20-25)	35	40
923YMT00 / 923YM090	60/40	(32-37)	35	40
923YMT00 / 923YM090	50/50	(47-52)	40	30
923YMT00 / 923YM090	40/60	(67-72)	50	30
923YMT00 / 923YM090	30/70	(75-80)	50	30
923YMT00 / 923YM090	20/80	(83-88)	50	30

*Peso/Weight/Poids/Gewicht

923YMT00 + 923Y.QIK



MISCELA * Mixture Mélange Mezcla Mischung		GLOSS 60° 24 h 20°C 68°F	CATALISI % * Catalysis Catalyse Catálisis Katalyse 993YMS--	DILUIZIONE % * Dilution Diluition Dilución Verdünnung 075.0030
923YMT00	100	(2-3)	20	50
923YMT00 / 923Y.QIK	90/10	(5-7)	25	50
923YMT00 / 923Y.QIK	85/15	(10-13)	30	50
923YMT00 / 923Y.QIK	80/20	(13-16)	30	45
923YMT00 / 923Y.QIK	75/25	(24-28)	35	40
923YMT00 / 923Y.QIK	70/30	(29-34)	35	40
923YMT00 / 923Y.QIK	60/40	(45-50)	35	40
923YMT00 / 923Y.QIK	50/50	(57-62)	40	30
923YMT00 / 923Y.QIK	40/60	(75-80)	50	30
923YMT00 / 923Y.QIK	30/70	(83-88)	50	30
923YMT00 / 923Y.QIK	20/80	(88-92)	50	30

*Peso/Weight/Poids/Gewicht

TDS D09Y ED. 09/2023

923YMT00 + 923YM100


MISCELA *	GLOSS 60°	CATALISI % *	DILUIZIONE % *
Mixture Mélange Mezcla Mischung	24 h 20°C 68°F	Catalysis Catalyse Catálisis Katalyse 993YMS--	Diluition Dilution Dilución Verdünnung 075.0030
923YMT00 100	(2-3)	20	50
923YMT00 / 923YM100 90/10	(5-7)	25	50
923YMT00 / 923YM100 85/15	(10-13)	30	50
923YMT00 / 923YM100 80/20	(13-16)	30	45
923YMT00 / 923YM100 75/25	(24-28)	35	40
923YMT00 / 923YM100 70/30	(29-34)	35	40
923YMT00 / 923YM100 60/40	(45-50)	35	40
923YMT00 / 923YM100 50/50	(57-62)	40	30
923YMT00 / 923YM100 40/60	(75-80)	50	30
923YMT00 / 923YM100 30/70	(83-88)	50	30
923YMT00 / 923YM100 20/80	(88-92)	50	30

*Peso/Weight/Poids/Gewicht





APPLICAZIONE	
Application Application Aplicación Anwendung	
	POT Pot life (20°C/68°F) Vie en pot (20°C/68°F) Vida de la mezcla (20°C/68°F) Topfzeit (20°C/68°F)
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen

- ✚ Per una applicazione ottimale si raccomanda: 15°C (60°F) 40% di umidità relativa, fino a max. 30°C (85°F) 80% di umidità relativa. La condizione minima applicativa dovrebbe essere 3°C (5,4°F) sopra il punto di rugiada.
- ✚ For optimal application we recommend: T : 15°C (60°F) RH 40%, up to max. 30°C (85°F) and RH 80%. The minimum application condition should be 3°C (5,4°F) above the dew point.
- ✚ Pour une application optimale, il est recommandé: T: 15°C (60°F) RH 40%, jusqu'à max. 30°C (85°F) RH 80%. La condition d'application minimale doit être de 3°C (5,4°F) au-dessus du point de rosée.
- ✚ Para una aplicación óptima se recomienda: T: 15°C (60°F) RH 40%, hasta máx. 30°C (85°F) RH 80%. La condición de aplicación mínima debe ser de 3 ° C (5.4F) por encima del punto de rocío.
- ✚ Für eine optimale Anwendung wird empfohlen: T: 15°C (60°F) RH 40%, bis max. 30°C (85°F) RH 80%. Die Mindestanwendungsbedingung sollte 3°C (5,4°F) über dem Taupunkt liegen.

TDS D09Y ED. 09/2023

ESSICCAZIONE & RESA

 Drying & Yield | Séchage & Rendment |
 Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit	20 min. – 60 min.
	ESSIC. COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20 °C 68°F: 3 giorni/ days 60 °C 140°F: 60 min. (Dopo After Après Después Nachdem 40min. 20°C 68°F)
	SPESSORE FILM SECCO PER MANO Dry film thickness for coat Epaisseur du film sec couche Espesor de la película seca capa Trockenschichtstarke Spritzgang	15 μm 0,59 mil
	RESA TEORICA RFU PER MANO DFT Yield RFU for coat DFT Rendement RFU couche DFT Rendimiento RFU capa DFT Ergiebigkeit RFU Spritzgang DFT	19,4 m ² /ℓ 789,05 ft ² /Gal
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Epaisseur du film sec Espesor de la película seca Trockenschichtstärke	30 μ 1,18 mil

Il calcolo della resa teorica si riferisce a condizioni applicative di totale efficienza (assenza di overspray). Il dato si riferisce alla prestazione media teorica, a seconda del colore è possibile che ci siano degli scostamenti dal valore indicato. | Coverage calculation are based on theoretical transfer efficiency of 100% (absence of overspray). It is the average theoretical performance, depending on the color it is possible that there are some deviations from the indicated value. | Le calcul du rendement théorique se réfère à des conditions d'application d'efficacité totale (absence d'overspray). Il s'agit d'un rendement théorique moyen ; suivant la teinte, un certain écart par rapport à la valeur indiquée est possible. | El calculo del rendimiento teórico se refiere a las condiciones de aplicación en eficiencia total (ausencia de "overspray"). Es el rendimiento teórico medio, dependiendo del color es posible que hay unas desviaciones del valor indicado. | Die Berechnung des theoretischen Ertrags geht von idealen Aufbringungsbedingungen aus (kein Sprühverlust). Dieser durchschnittliche Ertrag ist rein theoretisch; je nach Farbton sind Abweichungen vom angegebenen Wert möglich.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary Products | Produits Complémentaire | Productos Complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner
993YMS-- 075.0020 075.0015 075.0030 075.0040 074.SLOW	Standard	Standard Rapido Fast Rapide Rápido Schnell Lento Slow Lent Lento Langsam EXTRA Lento Slow Lent Lento Langsam ULTRA EXTRA Lento Slow Lent Lento Langsam

CONSERVABILITA'

 Storing | Durée de conservation |
 Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit	923YMT00 24 Mesi Months Meses Mois Monaten 5 < °C < 35 41 < °F < 95 993YMS— 18 Mesi Months Meses Mois Monaten 5 < °C < 35 41 < °F < 95
---	---	---

TDS D09Y ED. 09/2023



923YMT00

YACHTING MATT CLEAR COAT

TECHNOLOGIE

923YMT00 est le vernis acrylique 2K, mat, capable d'offrir un résidu solide élevé avec un haut degré d'opacité ainsi que d'excellents résultats en termes de résistance aux rayures et aux UV.

DESCRIPTION

923YMT00 est utilisé comme finition mate pour les bateaux, tant pour les parties internes qu'externes. Afin d'obtenir une surface mate homogène, il est nécessaire d'appliquer le produit en maintenant la même épaisseur dans chaque partie de la surface. Grâce à une application régulière et uniforme sur toute la surface, il est possible de peindre même de grandes surfaces.

923YMT00 peut être appliqué en deux couches à base de solvant (900 Multicryl) et à base d'eau (120 Hydropal).

L'exposition à l'extérieur de la surface sur laquelle le vernis 923YMT00 a été appliqué n'est possible que lorsque la réticulation est terminée. Après application, attendre au moins 72 heures à 20°C | 68°F ou 48 heures après une cuisson de 60 min. à 60°C | 140°F.

Pour obtenir un effet final homogène et mat de 2 à 4 gloss, appliquer uniformément 25 à 35 microns | 0,98 – 1,38 mil de produit.

Il est essentiel que chaque phase de peinture soit réalisée en garantissant, dans l'environnement dans lequel le travail est effectué, une aspiration et une ventilation correctes, pour permettre aux solvants contenus dans les produits de s'évaporer à l'extérieur et de ne pas tomber sur les produits appliqués avec pour conséquence une mauvaise réticulation du cycle.

NOTES

L'utilisation du vernis 923YMT00 ne permet pas les retouches.

La description détaillée du cycle se trouve dans le document "Cycle de peinture de PALINAL YACHTING"

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.

TDS D09Y ED. 09/2023