


PALINAL

High Technology Paint

925 | BASE OPACA_ METALLIZZATI & PERLATI

BASE COAT MATT _ METALLIC & PEARL

BASES MULTICRYL 900 + BINDER 900.DS25


 2 POSSIBILITA' DI UTILIZZO : Standard (S) – Alto Solido (H)

PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |
 Preparación | Vorbereitung


RAPPORTO MISCELA

 Mixing ratio | Rapport de mélange |
 Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

S 100 : 0-10 : 100
H 100 : 0-10 : 50-70

PRODOTTO *

Product | Produit | Producto | Produkt

925

100

CATALIZZATORE *

Hardener | Catalyseur | Catalizador | Katalysator

993.MS--

0-10

DILUENTE *

Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner

075.0020 STANDARD
075.0015 FAST
075.0030 SLOW

S 100
H 50-70

FILTRO









Filter | Filtre | Filtro | Filter

2500 Maglie | Meshes | Mailles | Mallas | Poren (125µ)

* Vol or Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht



Exclusively for uses not regulated by Legislative Decree No. 161/2006 and European Norm 2004/42

TDS D19L ED. 07/2020

APPLICAZIONE Application Application Aplicación Anwendung				
	POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	-		
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	S 15" ± 1" DIN/4 H 20" ± 3" DIN/4		
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleinstellung	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehunge		
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,2-1,3 RP		
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	1,8-2 RP		
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	Molto leggera-ancoraggio Very light - anchoring Très légère - ancrage Muy ligera - fijación Leichte Hand-Verankerung	S : 2 H : 1 	Sfumata Fade out Voile Du Placement du Metal Difuminada Abtönung
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	5' 10' - 20° 25°C Ventilazione Air drying Ventilation Ventilación Im Luftstrom		
SFUMATURA FADE OUT VOILE DE PLACEMENT DU METAL DIFUMINADA ABTÖNUNG				
	DILUIZIONE Dilution Dilution Diluición Verdünnung	S : 0% H : 50 or 30% depending on initial dilution (50 or 70%)		
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleinstellung	1,5 - 2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehunge		
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,2-1,3 RP		
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	S 1,5 bar RP H 1,5 bar RP		
	DISTANZA DAL SUPPORTO Distance from the support Distance du support Distancia desde el apoyo Abstand von der Oberfläche	30 - 40 cm		






ESSICCAZIONE & RESA

Sanding & Yield | Séchage & Rendement |
 Secado & Rendimiento | Trocknung & Ergiebigkeit

	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüfzeit	5' 10' - 20° 25°C Ventilazione Air drying Ventilation Ventilación Im Luftstrom
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20 °C: - 60 °C: -
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	15 ± 3 µ
	RESA RFU - m² / kg x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	S : 130 H : 170

CARTEGGIATURA

Sanding | Ponçage
 Lijado | Schmirgeln

	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital sanding: dry Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	P600-P800 Vecchia Verniciatura Old Paint Coat Peinture Existante Antiguo pintado Alter Lackierung P500-P600 Fondo Filler Apprêt Aparejo Grundierung
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital sanding: wet Orbital humide Roto-orbital mojado Exzenterschleifer Nass	-
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	-
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	P500-P600 Vecchia Verniciatura Old Paint Coat Peinture Existante Antiguo pintado Alter Lackierung P400-P500 Fondo Filler Apprêt Aparejo Grundierung
	SOVRAVERNICIABILE overcoatable survernissable repintable überstreichbar	5' Dalla sfumatura From the fading coat À compter du Voile Du Placement Du Metal Desde la difuminación Ab Abtönungsanstrich

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner	AUSILIARI Auxiliaries Auxiliaires Auxiliares Hilfsmittel
993.MS--	Standard Maxi solid		
075.0020		Standard	
075.0015		Rapido Fast Rapide Rápido Schnell	
075.0030		Lento Slow Lent Lento Langsam	
074.DS--			Per sfumature For fade out Pour raccords fondus Para difuminados Für Abtönungen
900.FIX1			Fissativo Fixative Fixatif Fijador Fixiermittel

CONSERVABILITA'Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit**CONSERVABILITA'**Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit24 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
5 < °C < 35

PALINAL

High Technology Paint

925 | BASE OPACA_ METALLIZZATI & PERLATI

BASE COAT MATT _ METALLIC & PEARL

BASES MULTICRYL 900 + BINDER 900.DS25

DESCRIPTION

La classe 925 de la série Multicryl 900 permet, au moyende bases à haute concentration en pigments et du liant 900.DS25, de reproduire parfaitement les teintes double couche métallisées et nacrées, mères et variantes du parc auto et moto mondial. Les codes couleurs des secteurs carrosserie industrielle, agriculture, construction et terrassement sont également disponibles.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES - ATOUTS DU PRODUIT

- Très haut rendement : pouvoir couvrant exceptionnel en version standard et incomparable en version à haute teneur en solides.
- Espace colorimétrique : fidélité de la teinte et vaste gamme de formules disponibles dans la base de données
- Application aisée et séchage rapide
- Reproductibilité : excellente stabilité des bases

GUIDE DE L'UTILISATEUR

PRÉPARATION :

- Utilisation de bases correctement mélangées (après la première ouverture)
- Toutes les formules couleurs sont disponibles dans le PalcolorFinder
- Filtrer le produit dilué avec un filtre maille 2 500 (125 µ)
- Catalyse à 10 % avec le 993.MS conseillée pour les teintes à haute concentration de pigment nacré

APPLICATION :

- Base : pour chaque teinte, le Palcolorfinder indique la couleur de base conseillée.
- Teinte 925 à appliquer sur base bien sèche :
 - **1 couche légère et très fine**
Distance de 20 cm avec le support, pression de l'air à l'entrée du pistolet de 3-4 bar avec pistolet conventionnel, et de 1,8 – 2,2 bar avec pistolet RP. Buse 1,2 – 1,3 mm
Cette phase est facultative mais fortement recommandée en vue d'éliminer les éventuelles micro-impuretés dues à la présence de silicone dans l'air

VERSIONE STANDARD (Dilution 1 : 1)

- N. **2 couches régulières et uniformes** à intervalles d'env. 5' jusqu'à couverture complète. Distance de 10-15 cm avec le support, réglage du pistolet comme indiqué au *tableau A.1*
- **Voile de placement du métal** : couche très fine et uniforme à appliquer une fois la dernière couche de la base 925 presque entièrement opacifiée (3'-4' après son application à 20 °C) selon les indications figurant au par. « voile de placement du métal ».

Exclusivement pour les utilisations non réglementées par le décret-loi N. 161/2006 et la norme européenne 2004/42.

TDS D19L ED. 07/2020

VERSION À HAUTE TENEUR EN SOLIDES (dilution 1 : 0,5|0,7)

- **1 couche régulière et uniforme.**
Distance de 10-15 cm avec le support, réglage du pistolet comme indiqué au *tableau A.1*
 - **Voile de placement final du métal :** diluer à nouveau la base mate 925 à 50 ou 30 % (en fonction de la dilution initiale de 50 ou 70 %), puis appliquer une couche très fine et uniforme. Le voile de placement du métal doit être effectué une fois la dernière couche de la base 925 presque entièrement opacifiée (3'-4' après son application à 20 °C) selon les indications figurant au par. « voile de placement du métal ».
- Après évaporation de 15' à 20 °C, appliquer le vernis à base de solvant COV 420 g/l série 223, antirayures 923.AS90 ou à base aqueuse 123.0250.

**TABLEAU A.1.
RÉGLAGE DE L'AÉROGRAPHE**

MODÈLE DE PISTOLET	SATA RP 4000/5000/5500	WALCOM HTE	IWATA WB400	IWATA WBX400	DE VILBISS GT PRO T1 TRANS-TECH	DE VILBISS GT PRO H1 HVLP	ANI IDEA
BUSE	1,2 -1,3 MM	1,2 MM	1,3 MM	1,2 -1,3 MM	1,3	1,3	WB
PRESSION EN BAR MESURÉE À L'ENTRÉE DU PISTOLET	1,8 – 2,2 bar	2,2 – 2,5 bar	2 bar	1,8 – 2 bar	1,8 – 2 bar	1 – 1,2 bar	2,5 bar
OUVERTURE EN ÉVENTAIL	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT	ENTIÈREMENT OUVERT
RÉGLAGE DISTRIBUTION DU PRODUIT (N°TOURS DISTRIBUTEUR PRODUIT)*	MIN 1,1/4 -2 MAX.	MIN. 2 -2,3/4 MAX.	MIN. 2,1/4 -3 MAX.	MIN. 1,3/4 -2,5 MAX.	MIN. 1,1/2 -2,5 MAX.	MIN. 1,1/2 -2,1/4 MAX.	MIN. 2,1/4 -3 MAX.
DISTANCE AVEC L'OBJET	10 -15 CM	10 -15 CM	10 -15 CM	10 -15 CM	10 -15 CM	10 -15 CM	10 -15 CM

* le nombre de tours inférieur est utilisé pour les teintes à faible viscosité

REMARQUES IMPORTANTES

- Pour le revêtement de grandes surfaces (autobus, cuves, etc.), il est conseillé d'ajouter 10 % du catalyseur 993.MS— en vue de faciliter l'application, revêtement personnalisé inclus.
- En cas de peinture précédente correctement poncée ou de revêtement personnalisé, il est conseillé d'utiliser l'apprêt 873.GT00

LAVAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Utiliser le diluant de lavage code 044----- ou le diluant nitro code 047-----

ANNEXE

Technique du voile de placement du métal _ 000

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exige al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.